

## TINTAS 101 MICRO REVESTIMENTO

**DESCRIÇÃO:** TINTAS 101 MICRO REVESTIMENTO é um revestimento decorativo especialmente desenvolvido para repintura de texturas e revestimento riscado, renovando a cor e a hidro repelência do revestimento, mantendo o aspecto característico dos revestimentos.

### DADOS DE APLICAÇÃO

**ACABAMENTO:** Fosco

**AMBIENTE:** Exterior / Interior

**DILUIÇÃO:** 15 a 20%

**RENDIMENTO:** Até 1,3 quilo/ m<sup>2</sup>/demão

**Nº DE DEMÃOS:** 2 a 3

**SECAGEM: AO TOQUE:** 30 minutos - **ENTRE DEMÃOS:** 4 horas – **CURA:** 24 horas

### INFORMAÇÕES TÉCNICAS

**COMPOSIÇÃO:** Resina à base de dispersão aquosa de copolímero acrílico estirenado, cargas minerais inertes, hidrocarbonetos alifáticos, microbicidas não metálicos, espessantes e água.

**TOXICIDADE:** Consultar FISPQ.

**SÓLIDOS /MASSA:** ≥ 70%

**DENSIDADE:** 1,75 – 1,85 g/cm<sup>3</sup>

**pH:** 8,2 – 8,8

**PRAZO DE VALIDADE:** (embalagem fechada e sem uso) 12 a 24 meses dependendo da embalagem

**LUPENTEL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE TINTAS E REVESTIMENTOS LTDA.**

Rua Ademar Pedro Ribeiro, 138

CEP: 88380-000 – Balneário Piçarras – SC

(47) 3347-1120

[www.tintas101.com.br](http://www.tintas101.com.br)

**QUÍMICO RESPONSÁVEL:** MANOEL FERNANDO R. ALVES – CRQ 09202215 - 13ª REGIÃO