

TINTAS 101 REVESTIMENTO ACRÍLICO RISCADO

DESCRIÇÃO: TINTAS 101 REVESTIMENTO ACRÍLICO RISCADO é um revestimento acrílico decorativo desenvolvido para criar diversos efeitos, hidro-repelente, antimoho e de alta resistência. De fácil aplicação, boa aderência, ótima cobertura e alto rendimento, indicado para superfícies externas e internas de reboco, concreto aparente, blocos de concreto, fibrocimento, massa corrida ou acrílica e repinturas. Dispensa a aplicação de tinta de acabamento.

CLASSIFICAÇÃO: Produto classificado conforme Norma ABNT NBR 11702:2019 – Tipo 4.6.3

DADOS DE APLICAÇÃO

AMBIENTE: Exterior / Interior

DILUIÇÃO: até 5% de água potável

RENDIMENTO: Até 4 quilos/ m², dependendo das condições do substrato

Nº DE DEMÃOS: 1 demão

SECAGEM: AO TOQUE: 4 horas – **FINAL:** 4 a 10 dias – **CURA:** 21 dias

RECOMENDAÇÕES: Evite pintar em dias chuvosos, com ventos fortes, temperatura abaixo de 10°C e umidade do ar superior a 90% e sol incidindo diretamente sobre a superfície. É característica de alguns produtos após a pintura, e durante a cura da tinta, gotas de chuva ou sereno podem provocar manchas. Se ocorrer, lave imediatamente toda a superfície com água potável.

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

COMPOSIÇÃO: Resina à base de dispersão aquosa de copolímero acrílico estirenado, cargas minerais inertes, hidrocarbonetos alifáticos, microbicidas não metálicos, espessantes e água.

TOXICIDADE: Consultar FISPQ.

SÓLIDOS /MASSA: 75 – 85%

DENSIDADE: 1,80 – 2,05 g/cm³

pH: 8,5 – 8,9

PRAZO DE VALIDADE: (embalagem fechada e sem uso) 12 a 24 meses dependendo da embalagem

LUPENTEL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE TINTAS E REVESTIMENTOS LTDA.

Rua Ademar Pedro Ribeiro, 138

CEP: 88380-000 – Balneário Piçarras – SC

(47) 3347-1120

www.tintas101.com.br

QUÍMICO RESPONSÁVEL: MANOEL FERNANDO R. ALVES – CRQ 09202215 - 13ª REGIÃO