

**TINTAS 101 ACRÍLICO PISO ACETINADO**

**DESCRIÇÃO:** TINTAS 101 ACRÍLICO PISO ACETINADO é uma tinta acrílica, base água, desenvolvida para ser aplicada em superfícies internas e externas de pisos cimentados de quadras poliesportivas, escadarias, calçadas, áreas de lazer, pisos comerciais, demarcação de garagens e outras áreas de concreto rústico, com o intuito de proteger contra o desgaste e embelezar a área. Possui resistência às ações do sol e chuva e à abrasão, aliados à boa cobertura, rendimento e aderência. Seu acabamento acetinado proporciona menor aderência de sujeira, resistência e acabamentos superiores.

**DADOS DE APLICAÇÃO**

**ACABAMENTO:** Acetinado

**AMBIENTE:** Exterior e Interior

**DILUIÇÃO:** Em superfícies não pintadas diluir com 30% a 40% de água potável para primeira demão. Demais superfícies e demãos diluir com 10% a 30% de água potável.

**RENDIMENTO:** Até 17 m<sup>2</sup>/litro/demão

**Nº DE DEMÃOS:** 2 a 3

**SECAGEM: AO TOQUE:** 2 horas – **ENTRE DEMÃOS:** 4 horas – **FINAL:** 12 horas

Aguardar no mínimo 48 horas, após a última demão, para tráfego de pessoas e 72 horas para veículos.

**RECOMENDAÇÕES:** Evite pintar em dias chuvosos, com ventos fortes, temperatura abaixo de 10°C e umidade do ar superior a 90% e sol incidindo diretamente sobre a superfície. É característica de alguns produtos após a pintura, e durante a cura da tinta, gotas de chuva ou sereno podem provocar manchas. Se ocorrer, lave imediatamente toda a superfície com água potável.

Não recomendamos aplicar TINTAS 101 PISOS em superfícies polidas, vitrificadas, esmaltadas, enceradas ou não porosas. A superfície deve absorver água para receber a pintura.

O produto deve ser aplicado por igual se repasses excessivos, sem interromper no meio da superfície. Retoques isolados devem ser evitados.

**INFORMAÇÕES TÉCNICAS**

**COMPOSIÇÃO:** Copolímero Acrílico Estirenado modificado, cargas minerais inertes, pigmentos isentos de metais pesados, surfactantes, coalescentes, espessantes, microbicidas não metálicos e água.

**TOXICIDADE:** Consultar FISPQ.

**SÓLIDOS /MASSA:** 45 – 55%

**DENSIDADE:** 1,20 – 1,30 g/cm<sup>3</sup>

**pH:** 8,2 – 8,8

**PRAZO DE VALIDADE:** (embalagem fechada e sem uso) 24 meses

**LUPENTEL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE TINTAS E REVESTIMENTOS LTDA.**

Rua Ademar Pedro Ribeiro, 138

CEP: 88.380-000 – Balneário Piçarras – SC

(47) 3347-1120

www.tintas101.com.br

**QUÍMICO RESPONSÁVEL:** MANOEL FERNANDO R. ALVES – CRQ 09202215 - 13ª REGIÃO